



DONNEES TECHNIQUES

NOM DU PRODUIT: CHROME

Version: 29/08/2013

DESCRIPTION:

Le revêtement Chrome vous donne un effet Chrome/Mirror avec une réflectivité allant jusqu'à 98% de la réflectivité du chrome réel. Chrome est le plus réfléchif des revêtements chrome disponibles et est facilement applicable sans équipement spécial. Il peut être appliqué avec n'importe quel pistolet à peinture de haute qualité et sèche instantanément en une couche brillante à effet miroir.



PREPARATION DE LA SURFACE ET COUCHE DE BASE:

L'obtention d'une couche miroir hautement réfléchive tient dans la préparation de la surface de l'objet à peindre. Plus votre surface est lisse, comme une plaque de verre, plus réfléchive sera l'apparence finale de votre travail. En utilisant du 2K Clearcoat comme vernis final, nous recommandons d'attendre 5 jours que les solvants soient complètement évaporés car ceux-ci peuvent altérer l'effet de chrome.

Pulvériser toujours des échantillons d'essai avant de commencer le travail.



MELANGE:

Aucun mélange n'est nécessaire. Chrome est prêt à l'usage.
INSPIRE CHROME AIRBRUSH: Prêt à l'usage.

DUREE DE VIE:

Non applicable – doit être seulement conservé dans un récipient à l'abri de l'air.



APPLICATION:

- Appliquer une couche de base Black Basecoat.
- Permettre à la couche de base de sécher complètement pendant 45 minutes puis vous êtes prêt à appliquer le vernis 2k Clearcoat. (Si la surface a déjà une finition glacée, allez directement à l'étape d'application du Chrome.)
- Appliquer 2 couches de 2k Clearcoat et laisser sécher. Sabler ensuite et passer la peau de chamois si nécessaire pour enlever toute imperfection de façon à obtenir une surface lisse comme du verre. Vous devez être sûr d'enlever toute trace d'impureté et de résidus gras avec de l'alcool pour garantir une surface sans aucune imperfection avant d'appliquer le Chrome. NOTE: Nous recommandons d'attendre au moins 5 jours avant de procéder à l'étape suivante afin que tous les solvants soient complètement évaporés.
- Il est recommandé que la température de l'air alimentant votre pistolet soit au moins de 20°C. Pulvériser à une température inférieure peut ralentir notablement le processus.
- Commencer à appliquer 2-4 couches de Chrome avec un léger effet de poudrage; vous devez avoir un très petit volume de peinture avec un grand volume d'air. Nous conseillons d'attendre

10 minutes entre les couches.

- Chrome sèche rapidement. Après 10 minutes entre chaque couche, utiliser un chiffon extrêmement doux et, délicatement, enlever l'excès de poussière de la surface. En effectuant cette étape, vous noterez une nette amélioration de la surface. Faites attention à ne pas frotter trop fort sinon vous risquez de rayer la surface. Si cela survient, réparez la zone en y appliquant plus que Chrome puis enlevez la poussière de cette surface nouvellement peinte.
- Pour de meilleurs résultats, laissez sécher le Chrome à l'air pendant 24 – 48 heures.
- Appliquer ensuite 1-2 couches légères de notre 1k Clearcoat pour permettre au Chrome de bien "accrocher" puis attendre 2 heures avant d'appliquer le vernis 2K Clearcoat.
- Appliquer le 2k Clearcoat et laisser sécher. A ce stade, vous pouvez teinter le 2K Clearcoat avec nos candy concentrés pour obtenir un effet de chrome coloré.



TEMPS DE SECHAGE:

Attendre 10 minutes de séchage entre chaque couche.



VERNIS:

Vernir avec notre 2K SHOWCLEAR pour obtenir l'effet de brillance profonde finale. Suivre les instructions d'application du 2K SHOWCLEAR.



NOTES SPECIALES:

NOTE: Toujours pulvériser un panneau d'essai pour déterminer le nombre de couches nécessaires afin d'obtenir l'effet et la couleur désirés.

SANTE ET SECURITE:

Lire tous les avertissements, premiers secours et sécurité de tous les composants avant l'utilisation. Maintenir hors de la portée des enfants et des animaux. Utiliser un équipement respiratoire agréé NIOSH/MSHA. Utiliser un respirateur à pression positive (TC-19C ou équivalent) pour les isocyanates. Suivre les instructions d'utilisation données par le fabricant du respirateur. Protéger les mains avec des gants en caoutchouc. Utiliser des protections pour les yeux, le visage et la peau. Les peintures Specialist Paints sont destinées à un usage industriel, utilisées par des professionnels et des peintres entraînés.

Note: La peinture custom peut être difficile. Tous les produits doivent être testés avant de commencer un travail pour déterminer leur compatibilité, l'effet final et l'apparence finale. Toutes les informations et données fournies par CUSTOM PAINTS LTD sont données de bonne foi et s'entendent seulement comme un guide à usage général. CUSTOM PAINTS LTD n'accepte aucune responsabilité en cas de mauvais résultats obtenus par l'application, état des substrats, manque ou préparation incorrecte, utilisation de matériaux incompatibles, défaillance de l'équipement ou utilisation d'un équipement incorrect ou toute autre raison indépendante de la volonté de CUSTOM PAINTS LTD et n'offre aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, concernant la qualité marchande ou l'aptitude pour une utilisation ou un but particulier et n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage spécifique ou consécutif résultant de l'utilisation de ces produits, sauf accord écrit contraire.

Si un produit est défectueux, CUSTOM PAINTS LTD remplacera le produit défectueux ou, à sa seule discrétion, remboursera le prix d'achat.