

COMMENT UTILISER LES PEARLS?

Pour de meilleurs résultats, utilisez un processus en trois étapes. Appliquer la base, appliquer des couches de perles et terminer avec la couche de finition transparente. Veuillez lire ci-dessous les instructions spécifiques relatives à chaque étape.

BASE:

Choisissez une couleur de base qui complète ou améliore l'apparence finale de la perle. Nous suggérons d'utiliser des perles de couleur claire ou brillante sur une base blanche ou de couleur assortie. Par exemple: utilisez une perle blanche sur une base blanche ou des couleurs plus vives (jaune, or, orange) sur une base assortie. Pour les perles de couleur plus foncée, nous suggérons d'utiliser une base noire.

PEARLS:

Par petits incréments, mélanger le rapport recommandé de pearls dans le vernis intermédiaire prêt à pulvériser, sauf si les pearls doit d'abord être mélangée dans le **diluant**. Si c'est le cas, mélangez d'abord les pearls dans le diluant pour la couche intermédiaire, puis mélangez ensemble. Tous nos ratios de mélange recommandés sont pour des produits prêts à pulvériser (pulvérisables).

Exemple: si votre vernis requiert un rapport 1: 1 de diluant, alors ½ litre de diluant et ½ litre de vernis intermédiaire représentent 1 litre pulvérisable.

Si vous n'utilisez pas de peinture automobile traditionnelle, vous pouvez mélanger les pearls dans un fond transparent et suivre les mêmes étapes décrites dans ces instructions.

Bien mélanger pour s'assurer que les pearls sont bien dispersées, laisser reposer et mélanger plusieurs fois avant de pulvériser. Dans certains cas, des diluants supplémentaires peuvent être nécessaires pour maintenir la pulvérisation.

Suivez le tableau des rapports de mélange ci-dessous.

| | |
|---------------------------------|--|
| Pearls solides | 50g par gallon pulvérisable |
| Pearls d'interférence | 25g par gallon pulvérisable sur des bases sombres 50g par gallon pulvérisable sur des bases légères |
| Pearls ColorShift (Caméléon) | 75g par gallon pulvérisable |

Appliquez des couches de pearls sur la base jusqu'à ce que vous atteigniez la quantité de couverture désirée. La plupart de nos pearls atteignent une couverture complète en environ 2 à 4 couches. Veuillez noter que si vous vaporisez une pearl de couleur claire sur une couleur de base plus foncée, des couches supplémentaires seront nécessaires pour obtenir une couverture complète.

Pour de meilleurs résultats, suivez le temps de séchage entre les couches recommandé par le fabricant du revêtement, en fonction de la température dans laquelle vous pulvérisiez.

COUCHE DE FINITION CLAIRE:

Terminer avec une couche transparente protégée contre les UV (généralement 2-3 couches). Pour de meilleurs résultats, suivez le temps de séchage entre couches recommandé par le fabricant du revêtement, en fonction de la température dans laquelle vous pulvérisiez.