



Pearlescent Enamels

Peinture à base d'huile, très brillante, pour usage extérieur sur métal, verre, bois et vinyle compatible avec les peintures émail. Conçue pour les écritures et dessins en extérieur, les devantures de magasin, les véhicules et chaque fois qu'un lettrage est désiré.



Avantages et bénéfices

Les Pearlescent Enamels ont une brillance très forte sous des lumières intensives et sous l'action du soleil.

Surfaces compatibles

Métal, verre, bois et bannière et vinyle compatible.

Produits optionnels

Durcisseur : 4007 Hardener. Pas plus de 10%.

Diluants : ZZ6000 Chromaflo Enhancer, ZZ6001 Low Temperature Reducer, ZZ6002 High Temperature Reducer

Additifs : 4329500 Clear Flattening Paste (pas plus de 50%)

Instructions d'utilisation



Préparation des surfaces :

- Appliquer sur une surface propre, sèche, exempte de cire, graisse, poussière, craie, etc., et qui a préalablement été préparée avec un primaire approprié 1 Shot/Chromatic Primer.
- Traiter préalablement la plupart des plastiques, (inclus le polystyrene, les PVC et les PVF) avec le Chromatic 5004 Clear Vinyl Primer.
- Traiter la plupart des plastiques flexibles, synthétiques (inclus le vinyle, de nombreux matériaux pour stores et bannières) tels que le cuir et faux cuir avec le Chromatic TiCote Barrier (4331011).

Instructions d'utilisation (Suite)



Mélanges :

- Pour une application au pinceau, ajouter suffisamment de diluant (maximum 10%) de façon à obtenir les caractéristiques d'étalement et de contrôle du pinceau désirées.
- Pour une application au pistolet ou à l'aérographe, ajouter maximum 25% de diluant ZZ6001 Low Temp Reducer.
- Ne pas diluer les Pearlescent Enamels pour une application au rouleau.



Application :

- Pinceau, rouleau, aérographe ou pistolet à peinture.
- Les Pearlescent Enamels sont transparentes de nature, elles doivent être appliquées sur une couche de base blanche, sinon elles nécessitent une double application.
- L'application au pistolet ou à l'aérographe permet d'éviter toute trace de pinceau et de couverture inégale.



Temps de séchage :

- Sec au toucher : 2 à 5 heures
- Sec manipulable : 8 à 12 heures
- Recouvrable : 12 à 16 heures

Le temps de séchage varie selon la couleur, la méthode d'application, la température, l'humidité et l'épaisseur du film de peinture.

Nettoyage du matériel :

- Nettoyer l'équipement avec un diluant minéral (white spirit)
- Nettoyer les pinceaux avec du 4004 Brush Cleaner

Données techniques:

VOC sans eau ni autre (comme fourni)	3.20-3.34 lbs./gal (383-400 g/L)
VOC sans eau ni autre - avec 10% de durcisseur	3.25-3.38 lbs./gal (389-405 g/L)
VOC sans eau ni autre - avec 10% de diluant	3.51-3.64 lbs./gal (421-436 g/L)
VOC sans eau ni autre - avec 25% de diluant	3.85-4.00 lbs./gal (501-513 g/L)
Element solide en poids (comme fourni)	59.1-61.3%
Element solide en volume (comme fourni)	38.7-40.9%
Couverture théorique (comme fourni)	621-656 sq. ft./gal at 1 mil, 100% d'efficacité de transfert

Important:

Le contenu de ce pot peut nécessiter d'être mélangé avec d'autres composants avant que le produit puisse être utilisé. Avant d'ouvrir l'emballage soyez sûr de comprendre les messages d'avertissement sur les étiquettes des produits, sinon la mixture pourrait présenter des dangers. Une technique non conforme d'utilisation peut aussi être dangereuse. Suivre les instructions du fabricant de matériel pour éviter des dommages aux personnes ou un incendie. Portez des lunettes et un équipement de protection adéquat. Observez toutes les précautions applicables.

Se référer à la notice d'instruction du matériel concernant la sécurité et aux étiquettes pour des informations additionnelles et les précautions de manipulation.

Urgences médicales :
FRANCE 118

Le matériel décrit est désigné pour être utilisé par un professionnel, une personne entraînée utilisant du matériel approprié et n'est pas prévu pour une utilisation par le public en général. Les produits mentionnés peuvent être dangereux et ne doivent être utilisés qu'en accord avec les présentes directives et en observant les précautions et avertissements marqués sur l'étiquette. Les précautions et les méthodes décrites sont basées sur les meilleures informations et les pratiques connues par Matthews Paints. Les procédures d'application mentionnées ne sont que des suggestions et ne doivent, en aucun cas, être considérées comme des garanties de performance, de résultat ou de succès. Matthews Paints ne garantit pas non plus la violation de l'utilisation de toutes formules énoncées aux présentes.