



DONNEES TECHNIQUES

NOM DU PRODUIT: SHADOW CHROME

Version: 09/05/2012

DESCRIPTION:

Les Shadow Chrome est la finition métallique la plus réaliste disponible. Tout le monde peut reproduire l'effet du métal en quelques minutes. Le Shadow Chrome peut s'utiliser sur une large variété d'applications OEM, depuis les jantes en acier jusqu'aux décorations d'intérieur.



PREPARATION DES SURFACES:

Appliquer 2K Primer comme indiqué. Après le temps recommandé pour le ponçage, nettoyer la surface de tout contaminant et débris. Poncer manuellement à sec ou à l'eau avec du papier abrasif P600 ou supérieur (ou à la ponceuse avec du P320 ou plus fin). Nettoyer la surface de tous débris de ponçage avec du solvant. Attendre le séchage complet avant l'application de la couche de base. Les surfaces déjà peintes doivent être poncées avec du papier abrasif grain 600-1000.



COUCHE DE BASE

La couche de base joue un rôle important. La couleur de la base détermine l'effet de chrome obtenu. Si la base est foncée (noir, bleu foncé, etc.) vous obtiendrez un effet de chrome foncé. Appliqué sur une base claire (blanc, gris, argent, etc.) vous obtiendrez une effet de chrome plus clair. Vous aurez aussi une différence selon que vous utilisez une base brillante ou satinée sur laquelle vous appliquez le Shadow Chrome. Attendre 60 minutes avant d'appliquer une autre couleur.



MELANGE:

Pas de mélange nécessaire. Le Shadow Chrome est livré prêt à l'emploi.
INSPIRE AIRBRUSH: Livré prêt à l'emploi

DUREE DE VIE:

Non applicable – peut rester dans un container fermé si non utilisé.



REGLAGE DU PISTOLET:

Conventionnel (par gravité): buse 1.0 mm – 1.2 mm
HVLP (Gravité): buse 0,8 mm – 1.2 mm
(En fonction de la taille de l'objet à peindre)

PRESSION D'AIR:

Conventionnel: 2 à 2,6 bar
HVLP: 0,6 bar à la buse
(Se référer aux recommandations du fabricant de pistolet)



APPLICATION:

Les pistolets HVLP sont recommandés. Continuer à mélanger la peinture dans le pistolet.

- Appliquer 2 – 3 couches brumeuses mais pas sèches, avec un chevauchement de 75% pour obtenir une apparence homogène.
- Attendre 10-15 minutes entre les couches.
- Toujours commencer par peindre une série de panneaux test pour déterminer l'apparence et la couleur voulue.
- Attendre 60 minutes avant d'appliquer un vernis.



SECHAGE

Attendre 10 - 15 minutes entre couches.



VERNIS:

Vernir avec 2K SHOWCLEAR pour obtenir l'effet de profondeur de la finition.

Suivre les instructions d'application du 2K SHOWCLEAR.



NOTES SPECIALES:

NOTE: Commencer toujours par pulvériser un panneau de test pour vérifier la couleur et établir le nombre de passes nécessaires pour obtenir l'effet désiré.

SANTE ET SECURITE:

Lire tous les avertissements, les premières aides et les instructions de sécurité de tous les composants avant de les utiliser. Maintenir hors de la portée des enfants et des animaux. Utiliser un masque respiratoire homologué NIOSH/MSHA . Utiliser un détendeur pour isocyanates (TC-19C or équivalent). Se conformer aux instructions du fabricant du masque. Se protéger les mains avec des gants en caoutchouc. Porter des protections pour le visage, les yeux et la peau.

Les produits Specialist Paints sont à usage industriel et doivent être utilisés par des peintres professionnels et entraînés.

Note: La peinture custom peut être difficile. Tous les produits doivent être testés avant de commencer tout travail pour en déterminer la pertinence, l'effet final et l'apparence. Toutes informations et données fournies par CUSTOM PAINTS LTD sont fournies de bonne foi et s'entendent seulement comme un guide à usage général. CUSTOM PAINTS LTD n'acceptera aucune responsabilité en cas de défaut d'utilisation, de tout type d'anomalie, de manque d'expertise de la part de l'utilisateur, mauvaise conservation des produits, mauvaise préparation, utilisation de matériaux incompatibles, défaillance de l'équipement, utilisation d'équipement incorrect ou autre raison hors du contrôle de CUSTOM PAINTS LTD et en outre, aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à la qualité marchande ou à l'adéquation à une utilisation ou à un usage particulier, et n'assume aucune responsabilité pour tout dommage spécifique ou indirect résultant de l'utilisation de ces produits, sauf convention écrite contraire.